

ACRYL 320 SATIN

Peinture Acrylique Satinée

INTERIEUR

EXTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des murs et plafonds sur fonds courants et soignés en intérieur mais aussi en extérieur sur façades et autres éléments de maçonnerie. Idéale dans les pièces humides.
Travaux neufs et de rénovation.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satinée avec un aspect très légèrement pommelée à tendu.
Très haut pouvoir couvrant, opacifiant et garnissant.
Très bonne blancheur, non jaunissante.
Très lessivable de classe 1
Excellente résistance aux intempéries et aux UV. Résiste au climat tropical.
Très faible odeur, recouvrable dans la journée.
Très faible teneur en COV.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaques.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

| | |
|--|--|
| Aspect en pot | : Peinture onctueuse |
| Densité | : 1,33 +/- 0,05 |
| Extrait sec volumique calculé | : 45 % +/- 2 |
| Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13 300) | : Classe 1 – Très lessivable |
| Rendement moyen par couche | : 10 à 12 m ² par L (Selon nature et état du support) |
| Consommation moyenne par couche | : 0,08 à 0,10 L/m ² |
| Séchage (20°c et 65% de HR) | : Hors poussière : 2h minimum Recouvrable : 6 h minimum |
| Classification AFNOR | : Famille I, classe 7b2 |
| COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010) | : Ce produit contient au maximum : 2 g/L de COV (calculé). |

TEINTES : Blanc, et une collection de 24 couleurs

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohérents et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie extérieure :

Nettoyage et décontamination par le FAÇACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

| | Plâtres et dérivés | Maçonnerie Béton, | Bois et dérivés | Métaux ferreux (agrafe, tête de clous) | Enduit Pelliculaire |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| IMPRESSION (1 couche) | ACRYMAX | ACRYMAX | COVABOIS | U'PRIM METAUX | ACRYMAX |
| | COVATEX | COVATEX | ACROFIX BOIS | ACROFIX METAUX | COVATEX |
| | ACRYSTYL IMPRESSION | ACRYSTYL IMPRESSION | ACROFIX UNIVERSEL | UNIMETAL C4 Primaire | ACRYSTYL IMPRESSION |
| FINITION (1 à 2 couches) | ACRYL 320 SATIN | ACRYL 320 SATIN | ACRYL 320 SATIN | ACRYL 320 SATIN | ACRYL 320 SATIN |

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL ou ACROFIX UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de type 6 à 8mm, pistolet AIRLESS
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau selon usage et outillage.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 0.5L – 2.5 L – 6 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com ou sur simple appel au : 0262 42 03 04
 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
 Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.