

# FOREST SATURATEUR PRO

## Saturateur en phase aqueuse



**EXTERIEUR**

### DESTINATION GENERALE :

Saturateur d'aspect mat soyeux à base de résines alkydes et acryliques en dispersion aqueuse.  
Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment, en extérieur, tels que les bardages, pergolas, clôtures, mais aussi les decks, terrasses et caillebotis.

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat soyeux.  
Teintes uniquement à base de pigments minéraux à haute tenue lumière.  
Peu filmogène, ne s'écaille pas - hydrofuge – Conserve l'aspect naturel du bois  
Sans odeur, recouvrable dans la journée. Application aisée.  
Protège le bois contre les UV et les intempéries.  
Résiste à plus de 1500 heures aux cycles de vieillissements accélérés.

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles bois : Bois brut neuf ou ancien non lasuré ou peint.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (avant mise à la teinte) :

Aspect en pot	: Liquide légèrement gélifié
Densité	: 1.03 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 22% +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 20% +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 12 à 15 m <sup>2</sup> par L et par couche (Selon nature et siccité du bois).
Consommation moyenne par couche	: 0,07 à 0,08 L/m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 20 mn Sec au toucher – Traffic léger : 2 heures Recouvrable : 10 à 15 mn (mouillée sur mouillée)
Classification AFNOR	: Famille I, classe 4a/7b2

COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 130 g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 129 g/L de COV (calculé).

### TEINTES : Nuancier BOIS de Mauvilac + 350 teintes opaques possibles du nuancier CALDEIRA

NE PAS APPLIQUER LA TEINTE INCOLORE EN EXTERIEUR



## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois Neuf	Bois Ancien Non lasuré – non peint	Bois déjà lasuré en bon état	Bois avec lasure, peinture ou verniss en mauvais état
PREPARATION	Egrenage, brossage, dépeussièrege	Nettoyage puis rinçage avec si besoin un dégriseur	Ponçage (50 ou 80) et dépeussièrege	Remise à nu par : Ponçage (50 ou 80) Puis nettoyage et dépeussièrege
FINITION TEINTEE (2 à 3 couches)	FOREST SATURATEUR PRO	FOREST SATURATEUR PRO	FOREST SATURATEUR PRO	FOREST SATURATEUR PRO

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse plate spéciale acrylique (fibre blanche), Spalter, rouleau microfibre de 8 mm  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.  
**Agitation** : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

**NE JAMAIS APPLIQUER DE BASE INCOLORE EN EXTERIEUR**

**CONDITIONNEMENT : 2.5 L et 10 L**

## HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.