

MAUVIFER

Primaire Antirouille Pour Métaux Ferreux

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Primaire glycérophtalique anticorrosion sur acier ferreux (acier, fonte)

Pour tous travaux neufs ou de rénovation sur supports métalliques tels que les huisseries métalliques, les volets, garde-corps, portes nues, portail etc.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat

Recouvrable par de nombreuses peintures glycéro (Ex : Vernissée..) ou alkyde-uréthane (Mauvifer'S, Covafer, Métisse, Covafer'O....)

Protège durablement les métaux contre la corrosion en milieu urbain et rural.

Application aisée avec faible risque de coulure.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles métalliques ferreux

: Préalablement préparés (suppression de la calamine, de la rouille , etc)

Subjectiles métalliques non ferreux

: NE PAS APPLIQUER

Anciennes peintures alkydes adhérentes

: Directement après matage préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot

: Peinture thixotrope

Densité

: 1,66 +/- 0,05

Extrait sec volumique calculé

: 58 % +/- 2

Point éclair

: Supérieur à 21°C

Rendement moyen par couche

: 7 à 8 m² par L

Consommation moyenne par couche

: 0,13 à 0,14 L/m²

Séchage (20°c et 65% de HR)

: Hors poussière : 1h minimum

: Recouvrable : 12 h minimum

Classification AFNOR

: Famille I, classe 4a

COV (Cat. A /i) : valeurs limites en UE = 500 g/L (2010)

: Ce produit contient au maximum : 499 g/L de COV (calculé)

TEINTES : GRIS OXYDE et ROUGE OXYDE

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

De manière générale, toute trace de calamine, de rouille pulvérulente, de peinture non adhérentes, graisses, sels, micro-organismes et autres salissures devront être éliminées préalablement par dégraissage puis nettoyage mécanique ou mieux, par un décapage par pulvérisation d'abrasifs (sablage)

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Métaux ferreux bruts
PREPARATION	Dégraissage Suppression de la rouille et des résidus de calamine par moyens mécaniques Suppression de la rouille résiduelle par SUPERMETALIK puis rinçage
IMPRESSION (1 couche)	MAUVIFER
FINITION (2 à 3 couches selon exposition en bord de mer)	MAUVIFER'S METISSE COVAFER COVAFER'O VERNISSEE

Remarques :

Sur ancienne peinture alkyde

: Directement après léger matage du brillant et traitement des points de corrosion après brossage avec **KILLOX** ou **VERNIS A02**

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau , pulvérisation Airless ou HVLP
Dilution : Produit prêt à l'emploi pour l'application à la brosse et au rouleau. Diluer 3 à 5% au WS pour pulvérisation
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0.5L – 2.5L – 6L

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.