

RETIPLAST 3020

**Sous Couche Fibrée d'Imperméabilisation pour Système de performance
20/10^{ème} (équivalent I4 / A5) SANS ARMATURE**

~~INTERIEUR~~



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Uniquement en **EXTERIEUR**, réticulant sous l'action de la lumière naturelle.

Sous couche d'Imperméabilisation de façade **neuve uniquement** de classe I4/A5 sans adjonction d'armature.

Fait l'objet de la rédaction et l'approbation d'un Cahier des Charges avec Enquête Technique Nouvelle. Nous consulter.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Très haut pouvoir couvrant et garnissant masquant les irrégularités du support.

Excellente résistance aux intempéries.

Résistant aux attaques fongiques des climats tropicaux.

Imperméable aux eaux de ruissellement tout en assurant une diffusion de la vapeur d'eau.

Par sa faible teneur en COV, contribue à la protection de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS NEUFS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques

:

Bétons, enduits ciments.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	:	Peinture semi fluide
Densité	:	1,35 +/- 0,03
Extrait sec pondéral réel	:	76% +/- 2
Extrait sec volumique calculé	:	58% +/- 2
Rendement et consommation	:	Voir tableau Processus au verso
Séchage (20°C et 65% de HR)	:	Hors poussière : 4h minimum Recouvrable : 24h minimum
Classification AFNOR	:	Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 40g/L (2010)	:	Ce produit contient au maximum : 39 g/L de COV (calculé)

TEINTE : Blanc cassé

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds en travaux neufs :

NEUF : Conforme au DTU 59.1 et au Cahier des Charges RETIPLAST 3020
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par FACACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Primaire	Intermédiaire	Armature Rapportée	Finition	Epaisseur totale sèche déposée
20/10 ^{ème} (équivalent I4/A5)	Primaire RETIPLAST E (0.16 L/m ²) ou RETIPLAST 3000 dilué à 6% (0.15 L /m ²)	RETIPLAST 3020 0.44 L/m ² en 2 couches généralement	NON	RETIPLAST 3000 en 1 couche de 0.38 L/m ²	600 microns

Traitement des Points Particuliers : Voir Cahier des Charges RETIPLAST 3000 et 3020.

APPLICATION :

Matériel : Rouleau méché (support irrégulier) ou texturé (support lisse) , de 20 à 24 mm
Application : Appliquer grassement
Dilution : Produit prêt à l'emploi- Ne pas diluer.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.