MURTECH

Revêtement plastique imperméable pour façades, Aspect mat minéral – Effet Feuille de Songe.

Extérieur
Uniquement

Destination	Protection et décoration de type D3 ou D2 pour façades extérieures uniquement. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Restaure l'imperméabilité des supports anciens (crépis, enduits projetés…). Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Masque la microfissure (caractère anti-faïençage). Protection renforcée. Extérieur uniquement.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide semi-épais.
Masse volumique	1.13 Kg/L.
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/L. Ce produit contient au maximum 39g/L.
Aspect du film	Mat profond
Brillant spéculaire (angle de 60°)	< 3
Rendement par couche	+/- 3.3 m²/L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors pluie : 2h Recouvrable : 4h
Teintes	Blanc, tons pastel, médiums et vifs. Nuanciers CREATIONS Plus, EXPRESSIONS et HARMONIE. Les teintes foncées ayant un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 sont fortement déconseillées.
Conditionnements	12L.

MAUVILAC SAS - CS 61114 - RUE FREDERICK JACKSON - 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 78 62 – Fax : 0262 42 78 63

Mise en œuvre

Dilution

Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Possible de diluer pour sous couche
Pistolet airless : Prêt à l'emploi ou légère dilution 5% d'eau

Préparation du produit

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application

Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles).
Rouleau Spécial Façades (poils 18-24mm).
Pistolet airless.

Nettoyage des outils

Eau.

Conditions d'application

Conformes au DTU 59.1

Supports admissibles

Neufs : Béton et liants hydrauliques (28 jours de séchage au minimum).

Anciens : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains, durs et non fissurés.
En présence de moisissures ou mousses, brossage et nettoyage au **FACACLEAN** puis rinçage soigné et séchage complet.

Préparation des supports

Non revêtus : Voir tableau ci-dessous.

Revêtus : Décapage complet si anciennes peintures non adhérentes ou préparation des peintures existantes (tableau ci-dessous)
Nettoyage/Dépollution et rinçage soigné des surfaces.

Application

Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couche	Finition D3
Murs extérieurs	Ragréage ciment Béton Banché Parpaings lisses Clins Fibro-ciment	Epoussetage, lavage et séchage	**ACRYSTYL IMPRESSION** **ou** **MURTECH** dilué à 5% d'eau	2 couches de **MURTECH** à 4 heures d'intervalle minimum
Supports Anciens		**Préparation**	**Sous-couche**	**Finition D3**
Murs extérieurs	- Anciennes peintures adhérentes - Ancien enduit monocouche non fissuré	Décapage des anciennes peintures non adhérentes. Brossage au Facaclean Rinçage et séchage	**MURTECH** dilué à 5% d'eau	2 couches de **MURTECH** à 4heures d'intervalle minimum.

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes)

Hygiène & sécurité

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

MAUVILAC SAS - CS 61114 - RUE FREDERICK JACKSON - 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 78 62 – Fax : 0262 42 78 63